



ZAC Grenoble Air Parc Est
Avenue Louis Blériot
FR-38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37
Fax : +33.(0)4.76.07.37.37
info@signs-europa.fr
www.signs-europa.fr

FICHE TECHNIQUE

FILM DE PROTECTION MT73

Description du produit :

Film de protection brillant
Stabilisateur UV dans le film
Applications intérieures
Applications extérieures avec une durabilité de 3 ans.

Applications :

Film protecteur pour impressions graphiques mais aussi adapté à l'impression jet d'encre et sérigraphie avec des encres solvants, éco-solvants et UV.

Adhésif :

Permanent - Adhésif acrylique pur

Structure du produit :

Support : Film PVC, 75 µm, transparent avec stabilisateur UV
Protecteur : Papier blanc, lissé et siliconé une face, 100 g/m²
Grammage adhésif : 30 g/m²
Épaisseur : 0,10 mm

Caractéristiques :

Adhésion sur acier, temps de contact : 24h min. 10.0 N / 25mm
(Selon la norme FINAT-FTM1, AFERA 5001).
Taux de brillance 85° : >80 Unités de brillance
(selon la norme DIN EN ISO 2813).
Tenue en température : de -40 °C à +80 °C

Largeurs disponibles : 1400 mm x 50 ml

NOTE :

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avèrerait défectueux suite à un vice de fabrication.



ZAC Grenoble Air Parc Est
Avenue Louis Blériot
FR-38590 ST ETIENE DE ST GEOIRS
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37
Fax : +33.(0)4.76.07.37.37
info@signs-europa.fr
www.signs-europa.fr

DATE SHEET

OVERLAMINATING FILM MT73

Product Description:

High Glossy overlaminating film
With UV-protection in the film
Indoor application
Outdoor application up to three years

Application:

Protecting film for graphic prints but also screen printing and inkjet printing with solvent, eco-solvent and UV inks are recommended.

Type of adhesive:

Permanent; pure acrylic adhesive
It could be used for cold lamination. It shows a good resistance against aging and humidity. It also has a good Tack and flow behaviour.

Product structure:

Support : PVC-film, 75 µm, transparent with UV-protection
Interliner : One side siliconised surface-coated paper, white, 100 g/m²
Adhesive weight : 30 g/m²
Total thickness : 0,10 mm

Characteristics:

Adhesion on steel, 24h contact time : min. 10 N / 25mm
(in accordance with FINAT-FTM1, AFERA 5001)
Gloss Units 85° : >80 GU
(in accordance with DIN EN ISO 2813)
Temperature resistance : from -40 °C to +80 °C

Available widths : 1400 mm x 50 ml

NOTE :

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avèrerait défectueux suite à un vice de fabrication.