



ZAC Grenoble Air Parc Est
Avenue Louis Blériot
FR-38590 ST ETIENE DE ST GEOIRS
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37
Fax : +33.(0)4.76.07.37.37
info@signs-europa.fr
www.signs-europa.fr

FICHE TECHNIQUE

PAPIER BACKLIGHT 150g - Réf. SBK

Caractéristiques	Données	Méthode
Grammage	150g / m ²	ISO 536
Réflectance (Blancheur D65/10°)	98%	ISO 2470
Rugosité PPS	3.5 µm	ISO 8791-4
Opacité	97%	ISO 2471
PH	> 7	ISO 6588
Volume Spécifique	1.04 cm ³ / g	ISO 534
Epaisseur	155 µm	ISO 534
Blancheur CIE	123%	ISO 11475

NOTE :

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avèrerait défectueux suite à un vice de fabrication.



ZAC Grenoble Air Parc Est
Avenue Louis Blériot
FR-38590 ST ETIENE DE ST GEOIRS
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37
Fax : +33.(0)4.76.07.37.37
info@signs-europa.fr
www.signs-europa.fr

TECHNICAL DATA SHEET

BACKLIGHT PAPER 150g - Ref. SBK

Parameter	Datas	Method
Basis Weight	150g / m ²	ISO 536
Brightness (Illuminant D65/10°)	98%	ISO 2470
Roughness PPS	3.5 µm	ISO 8791-4
Opacity	97%	ISO 2471
PH	> 7	ISO 6588
Specific Volum	1.04 cm ³ / g	ISO 534
Thickness	155 µm	ISO 534
CIE Whiteness	123%	ISO 11475

NOTE :

The data are provided for information only, all details are subject to change without notice. The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. The user of the product assumes the obligation to determine the suitability of the product for each particular application and assumes all risks and liability related to such use. It is producer's responsibility to the replacement of any product proven to be defective at the time of application due to a manufacturing anomaly.